

材料性能要求

石墨一体内衬技术要求:

工艺:一浸两焙高功率细颗粒石墨化

电阻率: $<0.8 \mu\Omega \cdot m$

体密度: $>1.6g/cm$

抗压强度: 3-8/Mpa

抗弯强度: 3-8/Mpa

灰分: $<0.3\%$

Na 膨胀率: 0.05-0.15%

尺寸: 1430*760 mm

重量: 1700 公斤/个

制作时间: 4 个月, 10 套。

